












Наименование пороков древесины	Внешний вид	Элит	Экстра	А	В	С
Сучки сросшиеся, здоровые в т.ч. с трещинами шириной н.б. 1мм.		На лицевой не допускаются. На не лицевой - допускаются	На лицевой допускаются до 8мм. н.б. 1 шт. на изделие. На не лицевой - допускаются	На лицевой - допускаются до 1/3 ширины изделия н.б. 2шт. на изделие. На не лицевой - допускаются	Допускаются без ограничения.	Допускаются без ограничения
Сучки частично сросшиеся в т.ч. с трещинами шириной н.б. 1 мм.		На лицевой не допускаются. На не лицевой - допускаются	Если не присутствуют на изд. п. 1, то доп. сучок диам. до 8 мм. н.б. 1 шт. на изд. На не лицевой не допускаются	На лицевой - допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия н.б. 1 шт. на изделие. На не лицевой - допускаются	На лицевой диаметром до 1/4 ширины н.б. 2 шт. на 1мпг. На не лицевой - допускаются	Допускаются без ограничения
Сучки несросшиеся, здоровые, в т.ч. с трещинами н.б. 1мм.		На лицевой не допускаются. На не лицевой - допускаются	Если не присутствуют на изд. п.1, п.2, то доп. сучок диам. до 8 мм. н.б. 1 шт. на изд. На не лицевой - допускаются	На лицевой - допускаются диаметром до 10мм н.б. 1 шт. на изделие. На не лицевой - допускаются	На лицевой - допускаются диаметром до 10 мм н.б. 1 шт. на изделие. На не лицевой - допускаются	Допускаются без ограничения
Темные и несросшиеся сучки		На лицевой - не допускаются. На не лицевой - допускаются	На лицевой - не допускаются. На не лицевой - допускаются	На лицевой - игольчатые сучки до 5мм. н.б.1 шт. на изделие. Если не присутствуют сучки по п.1,2,3 - допускаются до 3шт. На не лицевой - не допускаются	На лицевой - допускаются диаметром до 1/5 ширины н.б. 1 шт. на 1мпг. На не лицевой - допускаются	Допускаются без ограничения
Выпавшие сучки на пласти и пазе		На лицевой не допускаются. На не лицевой - допускаются	На лицевой не допускаются. На не лицевой - допускаются	На лицевой не допускаются. На не лицевой - допускаются	На лицевой - допускаются диаметром до 1/3 от толщины изд. (несквозные). На не лицевой - допускаются несквозные	На лицевой допускаются до 1/3 толщины изделия (несквозные). На не лицевой - допускаются несквозные

Наименование пороков древесины	Внешний вид	Элит	Экстра	А	В	С
Выпавшие сучки на кромке детали (шип)		Допускаются на кромке шипа при условии, что при сборке в настил отверстия полностью закрываются другим изделием. На нелицевой – допускаются	Допускаются на кромке шипа при условии, что при сборке в настил отверстия полностью закрываются другим изделием. На нелицевой – допускаются	Допускаются на кромке шипа при условии, что при сборке в настил отверстия полностью закрываются другим изделием. На нелицевой – допускаются	Допускаются на кромке шипа при условии, что при сборке в настил отверстия полностью закрываются другим изделием. На нелицевой – допускаются	Допускаются на кромке шипа при условии, что при сборке в настил отверстия полностью закрываются другим изделием. На нелицевой – допускаются
Трещины		На лицевой не допускаются. На нелицевой – допускаются несквозные	На лицевой – допускаются волосяные н.б. 10% от длины изделия. На нелицевой – допускаются	На лицевой – допускаются несквозные шириной до 1 мм. глубиной н.б. 4мм суммарной длиной н.б. 1/5 длины изделия, в т.ч. торцевые с шириной н.б. 1 мм. глубиной н.б. 1/3 толщины изделия. На нелицевой – допускаются несквозные	На лицевой – допускаются несквозные шириной до 1 мм. и суммарной длиной н.б. 1/3 длины изделия. На нелицевой – допускаются несквозные	На лицевой и нелицевой – допускаются несквозные, при условии сохранения общей формы изделия
Механические повреждения		На лицевой – не допускаются. На нелицевой – допускаются	На лицевой – не допускаются. На нелицевой – допускаются	На лицевой допускаются – вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задира, выщербина – размерами до 3x5 мм. и глубиной до 1 мм. н.б. 1 шт. на 1 мпг. На нелицевой – допускаются	На лицевой допускаются – вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задира, выщербина – размерами до 5x10 мм. и глубиной до 3 мм, н.б. 1 шт. на 1 мпг.	На лицевой допускаются – вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задира, выщербина – размерами до 20x10 мм. и глубиной до 3 мм. н.б. 1 шт. на мпг. На нелицевой – допускаются
Непрострог		Не допускается	Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению н.б. чем на 3 мм. При этом суммарная длина – н.б. 25% от длины изделия. На нелицевой – допускаются	Допускаются на шипе, приводящий к его уменьшению н.б. чем на 3 мм. При этом суммарная длина – н.б. 50% от длины изделия. На нелицевой – допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа изделий в настил	Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению н.б. чем на 3 мм. При этом суммарная длина – н.б. 50% от длины изделия. На нелицевой – допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа изделий в настил	Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению н.б. чем на 3 мм. При этом суммарная длина – н.б. 50% от длины изделия. На нелицевой – допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа изделий в настил
Смоляные кармашки		На лицевой – не допускаются. На нелицевой – допускаются	На лицевой допускаются до 2x30мм. н.б. 1 шт. на изделие. Если не присутствуют др. пороки, то допускается 2 порока. На нелицевой – допускаются	На лицевой допускаются до 3x50мм. н.б. 1 шт. на мпг. На нелицевой – допускаются	На лицевой допускаются, в т.ч. прорость до 5x70 мм. н.б. 1 шт. на 1 мпг. На нелицевой – допускается	На лицевой допускаются, в т.ч. прорость до 8x70 мм. н.б. 2 шт на изделие, смоляные кармашки – без ограничения. На нелицевой – допускаются

Наименование пороков древесины	Внешний вид	Элит	Экстра	A	B	C
Червоточина		Не допускаются	Не допускаются	На лицевой не допускаются. На не лицевой – допускаются	На лицевой допускаются поверхностные до 5 мм диаметром н.б. 5 мм н.б. 2 шт. на изделие. На не лицевой – допускаются	На лицевой допускаются поверхностные до 5 мм диаметром н.б. 5 мм, н.б. 5 шт. на изделие. На не лицевой – допускаются
Заболонь		На лицевой не допускаются. На не лицевой – допускаются	На лицевой – допускаются н.б. 5% площади изделия. На не лицевой – допускаются	На лицевой – допускаются в виде пятен и полос н.б. 50% площади изделия. На не лицевой – допускаются	На лицевой – допускаются н.б. 75% площади изделия. На не лицевой – допускаются	Допускается без ограничения
Синева, хим. окраски, ложное ядро, засмолок		На лицевой не допускаются. На не лицевой – допускаются. Синева – не допускается	На лицевой – не допускаются. На не лицевой – допускаются. Синева – не допускается	На лицевой – не допускается. На не лицевой – допускается	На лицевой допускается н.б. 25% площади изделия. На не лицевой – допускается	На лицевой допускается н.б. 50% площади изделия. На не лицевой – допускается
Сердцевина		Не допускаются	Не допускаются	На лицевой не допускается в доске для пола. На не лицевой – допускается	На лицевой не допускается в доске для пола. На не лицевой – допускается	Допускаются без ограничения
Побурения, покраснения, ядровые пятна		На лицевой не допускаются. На не лицевой – допускаются	На лицевой – допускаются в виде пятен и полос н.б. 10% площади изделия, если не присутствуют др. пороки. На не лицевой – допускаются	На лицевой – допускаются в виде пятен и полос н.б. 50% площади изделия. На не лицевой – допускаются	На лицевой – допускаются в виде пятен и полос н.б. 75% площади изделия. На не лицевой – допускаются	Допускаются без ограничения

Наименование пороков древесины	Внешний вид	Элит	Экстра	А	В	С
Свилеватость, завиток, глазки		На лицевой – не допускаются. На не лицевой – допускаются	На лицевой – н.б. 0,5% площади изделия. На не лицевой – допускаются	На лицевой – н.б. 2% площади изделия. На не лицевой – допускаются	Допускаются без ограничения	Допускаются без ограничения
Бахрома, гнили		Не допускается	Не допускается	Не допускается	На лицевой – не допускаются. На не лицевой – допускаются	На лицевой – не допускаются. На не лицевой – допускаются
Обзол		Не допускается	Не допускается	Не допускается	На лицевой не допускаются. На не лицевой допускается 2 мм к 2 мм продольный, не приводящий к браку в ходе монтажа изделия на настил	На лицевой не допускаются. На не лицевой допускается остаточный пластивой или продольный, не приводящий к браку в ходе монтажа изделия в настил
Отклонения от номинальных размеров		Предельные размеры отклонения от номинальных размеров: по длине +/- 3мм; по ширине +/- 1мм; по толщине +/- 1мм. В отпускаемой партии допускается пересечение до 10%, т.е. в сорте «Элит» допускается около 10% сорта «Экстра», в сорте «Экстра» - до 10% сорта «А», в сорте «А» - до 10% сорта «В», в сорте «В» - до 10% сорта «С»				
Влажность		12(±2)%				

✧ Технические условия распространяются на лицевую сторону изделия. Лицевыми являются поверхности: видимые при эксплуатации. Качество древесины и дефекты обработки не лицевых поверхностей не нормируется.