













Пороки	Внешний вид	Экстра	А	В	С	Д
Сучки здоровые сросшиеся		Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Сучки здоровые частично сросшиеся		Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Сучки здоровые несросшиеся (выпадающие)		Допускаются	Допускаются	На 1 п/м на пласти допускаются диаметром до 20 мм с выходом на кромку 1 шт., на 1п/м	Допускаются до 20мм	Допускаются
Сучки здоровые несросшиеся (невыпадающие)		Не допускаются	Допускаются d до 5мм 1шт. на 1 м.п.	Допускаются d до 50мм	Допускаются	Допускаются
Глазки (черные сучки)		Не допускаются	Допускаются d до 15мм	Допускаются размером до 15мм	Допускаются	Допускаются
Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от сучков		Не допускаются	Допускаются размером до 7мм	Допускаются размером до 20мм 1 шт., на 1 п/м в кол-ве выпадающих сучков (пункт 3)	Допускаются	Допускаются

Пороки	Внешний вид	Экстра	А	В	С	Д
Сучки загнившие, гнилые и табачные		Не допускаются	Допускаются: 1) на нижней кромке паза без ограничений; 2) на верхней кромке паза d до 5мм 1шт., на 1м\п в кол-ве выпадающих сучков (пункт 3); 3) на гребне; не видимые при сборке допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
Сердцевина		Не допускаются	Допускаются волосьяные длинны вагонки	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Смоляные кармашки (шириной более 3мм)		Допускаются по нелицевой стороне	Допускается, если не влияет на сборку	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Прорость		Не допускаются	Допускается размером d до 48мм	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Червоточина		Не допускаются	Не допускаются	Допускается мелкая 1шт. на 1п/м	Допускается 3шт. на 1 п/м	Допускаются
Гниль		Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
Засмолки		Не допускаются	Допускаются длиной до 20мм. 2шт. на 1п/м	Допускаются	Допускаются	Допускаются

Пороки	Внешний вид	Экстра	А	В	С	Д
Окраска		Допускается небольшое изменение до 5%	Не допускаются	Допускается до 50% поверхности вагонки	Допускаются	Допускаются
Трещины: торцевые на лицевой части		Не допускаются	Не допускаются	Допускаются волосяные длиной вагонки	Допускаются до 200мм	Допускаются
Крень		Не допускаются	Допускается размером до длины вагонки на нелицевой стороне	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Синева		Не допускаются	Допускается до 10% поверхности вагонки	Светлая 10% общей площади	Допускаются	Допускаются
Обработка		Не допускаются дефекты	Не допускаются	Допускается непростройка на гребне и другие дефекты строжки не влияющие на сборку	Допускается на гребне и в зоне сучка механические повреждения	Допускаются
Обзол		Не допускаются	Допускается незначительные дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв на кромке в зоне сучков)	Допускается: на нижней кромке паза – без ограничений на гребне невидимый при сборке	Допускается, кроме лицевой стороны не более 30% от всей площади	Допускаются
Отклонения от номинальных размеров	Допуск: по толщине $-/+ 0,5\text{мм}$; - по ширине $-/+1\text{мм}$; - по длине $+/-15\text{мм}$					
Влажность	12(± 2)%					

* Технические условия распространяются на лицевую сторону изделия. Лицевыми являются поверхности: видимые при эксплуатации. Качество древесины и дефекты обработки не лицевых поверхностей не нормируется.