

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОРТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

▼ СОСНА/ЕЛЬ

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81	Внешний вид древесины	A	B	C
Сучки здоровые светлые и темные, сросшиеся, круглые, овальные и продолговатые.		Допускается диаметром до 50 мм	Допускается любого размера	Допускается любого размера
Сучки здоровые светлые и темные, круглые, овальные и продолговатые, частично сросшиеся		Допускается диаметром до 30 мм	Допускается любого размера	Допускается любого размера
Сучки здоровые светлые и темные, круглые, овальные и продолговатые несросшиеся		Допускается диаметром до 30 мм	Допускается любого размера	Допускается любого размера
Сучок загнивший		Допускается диаметром до 10 мм	Допускается диаметром до 50 мм	Допускается любого размера
Сучок гнилой		Не допускается	Не допускается	Допускается любого размера
Шивной сросшийся сучок		Допускается диаметром до 30 мм	Допускается любого размера	Допускается любого размера
Разветвленный (лапчатый) сучок		Допускается диаметром до 30 мм	Допускается любого размера	Допускается любого размера
Отверстия от выпадающих сучков		Не допускается	Не допускается	Допускается любого размера
Сердцевина		Допускается местами длиной не более 200 мм погонный метр	Допускается любого размера	Допускается любого размера
Кармашек		Допускается шириной до 5 мм длиной до 30 мм	Допускается любого размера	Допускается любого размера

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81	Внешний вид древесины	A	B	C
Прорость		Не допускается	Допускается шириной до 10мм и длиной до 100мм в количестве до 1 шт. на изделие	Допускается любого размера
Грибные ядерные пятна и полосы		Допускается общей площадью не более 1/5 площади изделия	Допускается любого размера	Допускается любого размера
Заболонные грибные окраски. Синева, розовая и коричневая окраска.		Не допускается	Допускается общей площадью не более 1/5 площади изделия	Допускается любого размера
Пестрая ситовая гниль		Не допускается	Не допускается	Допускается любого размера
Червоточина		Не допускается	Не допускается	Допускается любого размера
Продольная покоробленность		Допускается со стрелой прогиба до 0,5% от длины изделия	Допускается	Допускается
Поперечная покоробленность		Допускается с отклонением от плоскости до 2% от ширины изделия	Допускается со стрелой прогиба до 3% от длины изделия	Допускается со стрелой прогиба до 3% от длины изделия
Крыловатость		Допускается с отклонением от плоскости до 2% от ширины изделия	Допускается с отклонением от плоскости до 5% от ширины изделия	Допускается с отклонением от плоскости до 5% от ширины изделия
Трещины ластевые несквозные	Трещина глубиной не более 1мм	Допускается с отклонением от плоскости до 1% от длины изделия	Допускается с отклонением от плоскости до 2% от длины изделия	Допускается с отклонением от плоскости до 2% от длины изделия
Отклонения от номинальных размеров	Предельные размеры отклонения от номинальных размеров: по длине +/- 5мм; по ширине +/- 1мм; по толщине +/- 1мм. В отпускаемой партии допускается пересечение до 10%, т.е. в сорте «A» допускается около 10% сорта «B», в сорте «B» - до 10% сорта «C»			
Влажность	12(±2)%			

* Технические условия распространяются на лицевую сторону изделия. Лицевыми являются поверхности: видимые при эксплуатации. Качество древесины и дефекты обработки не лицевых поверхностей не нормируются.