

Наименование пороков древесины	Внешний вид	Экстра	A	BC
Глазки		Допускаются одиночные диаметром до 3 мм в кол-ве 1 шт. на погонный метр. Групповые глазки не допускаются	Допускаются одиночные диаметром до 5 мм в кол-ве 1 шт. на погонный метр. Групповые глазки допускаются не более 3 шт. в группе и не более 1 группы на изделие	Допускаются без ограничения
Сучки сросшиеся здоровые		Не допускаются	Допускаются светлые диаметром до 7 мм в кол-ве 2 шт. на изделие	Допускаются без ограничения
Сучки частично сросшиеся, несросшиеся		Не допускаются	Допускаются частично сросшиеся в количестве не более 2 шт. на изделие диаметром до 7 мм., при этом общее количество сучков не может превышать 2 шт. на изделие	Допускаются без ограничения
Сучки гнилые и табачные		Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
Выпадающие сучки (кромочные)		Не допускаются	Не допускаются	Допускаются на кромке шипа при условии, что при сборке в настил отверстия полностью закрываются другим изделием
Выпадающие сучки (пластевые)		Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются

Наименование пороков древесины	Внешний вид	Экстра	А	ВС
Окраски		Допускается не значительное природное изменение цвета	Допускаются светло-коричневые разводы на рабочей поверхности не более 15 см на погонный метр изделия	Разводы по всей поверхности изделия допускаются
Обзол		Не допускается	Допускается на нижней стороне щеки шпунта, длиной не более чем 500 мм	Допускается на нижней стороне щеки шпунта
Гниль		Не допускается.	Не допускается	Не допускается
Дефекты обработки		Не допускается	Допускается незначительная шероховатость у глазков и сучков. Допускаются единичные выщербины, сколы глубиной не более 1 мм	Допускается незначительная шероховатость, непрострог, выщерблены и сколы не более 1шт на изделии
Трещины		Не допускается	Допускаются торцевые длиной не более 50 мм. и пластевые трещины длиной до ширины доски. Допускаются только сомкнутые, неглубокие поверхностные трещины Не допускаются сквозные трещины	Допускаются только сомкнутые, неглубокие поверхностные трещины Не допускаются сквозные трещины. Общая длина трещин не более 150 мм
Отклонения от номинальных размеров		Предельные размеры отклонения от номинальных размеров: по длине +/- 3мм; по ширине +/- 1мм; по толщине +/- 1мм. В отпускаемой партии допускается пересечение до 10%, т.е. в сорте «Элит» допускается около 10% сорта «Экстра», в сорте «Экстра» - до 10% сорта «А», в сорте «А» - до 10% сорта «В», в сорте «В» - до 10% сорта «С»		
Влажность		Влажность древесины деталей должна быть не более 12 %		

❖ Технические условия распространяются на лицевую сторону изделия. Лицевыми являются поверхности: видимые при эксплуатации. Качество древесины и дефекты обработки на лицевых поверхностях не нормируется.